


TEDDY

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE	100% POLIESTER 100 %POLYESTER 100% POLIESTER 100% POLYESTER 100% POLIESTERE		
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	138 cm ±2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	480 g/m² ±5%

TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT/ERGEBNIS/ RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE / ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS / TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	432 N	719 N
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR GROWTH STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	96 N	125 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE /POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2 PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N	1,5 mm	1 mm
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	>100.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /TOUREN/GIRI	
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA AL PILLING	EN ISO 12945-2 5.000 OBRATOV/REVS./OBRTAJA /SCHEUERTOUREN/GIRI	4	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE	EN ISO 105-B02	5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT RESISTENZA DEL COLORE ALL'ABRASIONE	EN ISO 105-X12	SUHO/DRY/SUHO/ SUVO/TROCKEN / SECCO	MOKRO/WET/ MOKRO/NASS / UMIDO
VSEBNOST AZO BARVIL CONTAIN OF AZO DYES SADRŽAJ AZO BOJA AZOFARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI AZOICI	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3	4-5	
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFFE CONTENUTO DEI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231	5	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	DIN EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTED NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 source 0 DIN EN 1021-1 without soaking	PRESTAL PASSED PROŠAO UEBERSTANDEN SUPERATO	



MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODSSTOPANJA V BARVI
COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE
MOGUČA SU ODSUPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE
FARBNIANSEN SIND MOEGLICH
TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

TKANINA ZA DEKORATIVNE NAMENE // FABRIC FOR DECORATION PURPOSE
TKANINA ZA DEKORACIJU // STOFF FÜR DEKORATIVEN ZWECK – KISSEN
TESSUTI PER DECORAZIONE

